



GLOBALPRIM MULTIUSOS W BLANCO

Imprimación multiadherente en base acuosa para el posterior pintado de multitud de superficie, incluso de complicada adherencia tales como acero al carbono, acero galvanizado, aluminio, azulejos, pvc, baldosas, etc. Ofrece excelentes propiedades mecánicas, estéticas y de gran durabilidad a la intemperie.

Aplicaciones

Imprimación / selladora para pintar todo tipo de superficies. Permite el posterior esmaltado o barnizado de metales tales como hierro, zinc, chapa galvanizada, etc.

Pintura de fondo para aplicar sobre PVC rígido y materiales plásticos.

Sellador y tapaporos, sobre madera.

Fondo sobre azulejo, cerámica y vidrio.

Sellado de superficies porosas de yeso, cemento, cartón yeso, superficies pintadas, etc Exterior e Interior.

Información del producto

Color	BLANCO.
Aspecto	Semi-mate.
Sólidos en volumen	42 ± 2 %
Espesor recomendado	80 micras secas.
Rendimiento práctico	5-6 m ² / lt para 80 micras secas.
Método de aplicación	Pistola airless, pistola aerográfica, brocha y rodillo
Tiempo de secado	Ver tabla.

Temperatura	Seco al tacto	Seco duro	(Intervalo de repintado para la segunda capa)	
			Mínimo	Máximo
10°C	2 h	24 h	10 h	Prolongado
20°C	1 h	12 h	8 h	Prolongado
40°C	30 minutos	6 h	5 h	Prolongado

Datos reglamentarios y aprobaciones

VOC	Máximo 50 g/l
Peso específico	1.32 g/cc (blanco brillante)

Características del producto

GLOBALPRIM MULTIUSOS W BLANCO, posee las principales características:

- Buenas propiedades para su aplicación.
- Repintados ilimitados.
- Rápido secado.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Excelentes propiedades mecánicas.

- Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies.
- Rápido secado.
- No amarillea
- Exento de plomo y cromatos.
- No inflamable.

Preparación de la superficie

GLOBAPRIM MULTIUSOS W BLANCO será más efectivo proporcionalmente con el grado de preparación que haya tenido la superficie. Para la preparación de dicha superficie se recomienda:

SUPERFICIES NUEVAS:

Se debe realizar un lijado previo de la superficie (lija de grano fino) con el objetivo de conseguir cierta rugosidad y abrir poro.

Eliminar cualquier resto de polvo, grasa, óxido o suciedad en general, que pueda interferir en la adherencia con el soporte.

SUPERFICIES PINTADAS:

En primer lugar, eliminar cualquier resto de pintura en mal estado mecánicamente o con decapantes. Limpiar la superficie para eliminar cualquier tipo de polvo, grasa o suciedad que pueda afectar al anclaje. Lijar con lija de grano fino .

Una vez preparada la superficie, se recomienda aplicar dos manos de GLOBALPRIM MULTIUSOS W BLANCO con un espesor aproximado de 80 micras por mano, respetando siempre los intervalos de repintado.

La dureza total se consigue aproximadamente entre 3-5 días, dependiendo de la temperatura y del espesor de capa, por tanto se debe evitar el contacto con agua u otros elementos que pudieran remover la película antes de transcurrido dicho periodo de endurecimiento.

Aplicación

Mezcla Homogeneizar bien el contenido del envase.

Pistola "airless" Recomendado

Rango de boquilla 0.33- 0.45mm (13-18milésimas)
Presión salida en boquilla a 140 kg/cm²

Pistola de aire (Convencional) Adecuado

Orificio de salida 1.0-1.5 mm. Presión 3-4 bar.

Brocha Adecuado

Rodillo Adecuado

Disolvente Agua.

Dilución Diluir entre 10-15% según aplicación.

Limpieza Agua



Recomendaciones de aplicación

Aplicar con temperaturas por encima de 10°C y humedad relativa por debajo del 75%. No aplicar si se preveen lluvias. No aplicar con temperaturas de sustrato por encima de 30°C.

Precauciones de seguridad

De acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en la ficha Técnica sobre seguridad de materiales (MSDS) que GLOBALPAINT COATINGS pone a su disposición.

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene. Seguridad y medio ambiente.

Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro departamento técnico para mayor información.

Tamaño del envase

750 ml y 4 lts .

Almacenamiento

Tiempo de vida

12 meses como mínimo a 20 °C

www.globalpaintcoatings.com