



SYNTHETIC LACK BARNIZ MARINO

Descripción

Barniz brillante formulado en base a resinas alquídicas modificadas y aditivos especiales, que le confieren a la película una gran resistencia al exterior, en especial para ambientes marinos. Tiene una terminación transparente de alto brillo, dureza y flexibilidad.

Aplicaciones

Indicado para proteger y embellecer la madera especialmente en exteriores y en ambientes marinos.

Propiedades

- Duro y elástico
- Excelente retención de brillo.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Buena rapidez de secado.
- Excelente brochabilidad.



Preparación de superficies

Madera nueva: Lijar ligeramente, limpiar y secar la madera. Aplicar una primera mano diluida 5-15 % con disolvente Globalsolv sintéticos y una segunda mano con 0-5 % de disolvente.

Maderas viejas ya barnizadas o pintadas: Eliminar los restos de pintura o de barniz y proceder como si fuera una madera nueva. Si se trata de repintar un barniz en buen estado, bastará con lijar suavemente, limpiar el polvo y restos de lijado y proceder a aplicar una mano de barniz.

Instrucciones de aplicación

Agitar correctamente el/los productos a emplear hasta su total homogeneización.
Aplicar capas de 30 micras secas cada una, a rodillo, brocha o pistola (dilución con GlobalSolv Sintéticos).

Métodos de aplicación

Rodillo, brocha o pistola con o sin aire

Precauciones y consejos de aplicación

Las superficies deben estar completamente limpias y secas en el momento de la aplicación del producto. No aplicar el producto con temperaturas ambientales ni del soporte inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. No aplicar bajo una fuerte insolación, fuerte viento, humedades altas, previsiones de condensación, rocío o lluvia.



Formatos

0.750 y 4 litros.

Almacenamiento

Conservar los envases en zonas a cubierto, secas, resguardados de heladas y a temperaturas entre 5 y 35°C. Tiempo máximo de almacenamiento recomendado de 24 meses siempre que sea en su envase original y sin haber sido abierto, mermando este tiempo en otro caso.

Datos técnicos

• Peso Específico	0,90 ± 0,05 kg/litro
• Viscosidad	85 ± 5 " Copa Ford Nº4
• Sólidos en peso	62 ± 2 %
• Rendimiento por mano	14-18 m ² /litro
• COVs	Categoría e (base disolvente) 400 (2010): máx. 400 g/litro
• Ligante	alquídico
• Aspecto	Brillante.
• Secado al tacto	2 hora
• Secado total	7-8 horas
• Repintado (20°C)	24 horas

Seguridad



Consultar la ficha de seguridad del producto

Revisión: 1

Fecha de edición: Mayo 2017

Lo reflejado en esta ficha técnica está basado en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios, así como en las experiencias reales en la aplicación. Todas las indicaciones y recomendaciones descritas tienen carácter indicativo. Debido a que con frecuencia los productos se emplean en condiciones distintas que escapan de nuestro control no es posible garantizar la reproducción de lo reflejado en esta ficha. La aplicación del producto así como el estado y naturaleza de los distintos soportes a pintar están fuera de nuestro control, siendo responsabilidad exclusiva del cliente.