



SYNTHETIC LACK TAPAPOROS INCOLORO

Descripción

Tapaporos nitrocelulósico para la preparación de superficies de madera antes del barnizado.

Aplicaciones

Actúa como fondo/ imprimación para la posterior aplicación de barnices. Tapa los poros, regulariza la absorción del soporte y mejora la adherencia.

Propiedades

- Buena capacidad de relleno.
- Rápido secado.
- Fácil de lijar.



Preparación de superficies

Las superficies deben estar limpias, libres de polvo y suciedad y secas.

+Superficies nuevas:

Lijar previamente la madera y aspirar, aplicar directamente. Ir lijando entre capas eliminando el polvo resultante.

+Superficies ya pintadas: Eliminar totalmente de forma mecánica las capas de pinturas o barnices viejos hasta llegar a la madera. Actuar de igual forma que sobre superficies nuevas.

Instrucciones de aplicación

Agitar correctamente el/los productos a emplear hasta su total homogeneización. Proceder a imprimir el soporte.

Aplicación de una o dos capas de 30 micras secas cada una, a rodillo, brocha o pistola (dilución 0-10 % GlobalSolv Universal).

Métodos de aplicación

Rodillo, brocha o pistola con o sin aire.

Precauciones y consejos de aplicación

Las superficies deben estar completamente limpias y secas en el momento de la aplicación del producto. No aplicar el producto con temperaturas ambientales ni del soporte inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. No aplicar bajo una fuerte insolación, fuerte viento, humedades altas, previsiones de condensación, rocío o lluvia.



Formatos

4 y 0,750 litros.

Almacenamiento

Conservar los envases en zonas a cubierto, secas, resguardados de heladas y a temperaturas entre 5 y 35°C. Tiempo máximo de almacenamiento recomendado de 12 meses siempre que sea en su envase original y sin haber sido abierto, mermando este tiempo en otro caso.

Datos técnicos

• Peso Específico	0,85 ± 0,05 kg/litro
• Viscosidad	90 ± 10 K.U.
• Sólidos en peso	35 ± 5 %
• Rendimiento por mano	3-4 m ² /litro
• COVs	Categoría e (base disolvente) (2010): máx. 400 g/litro
• Ligante	Nitrocelulósico modificado
• Aspecto	Satinado
• Secado al tacto	30 minutos
• Repintado (20°C)	4 horas



Seguridad

Consultar la ficha de seguridad del producto

Revisión: 1

Fecha de edición: Diciembre 2018

Lo reflejado en esta ficha técnica está basado en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios, así como en las experiencias reales en la aplicación. Todas las indicaciones y recomendaciones descritas tienen carácter indicativo. Debido a que con frecuencia los productos se emplean en condiciones distintas que escapan de nuestro control no es posible garantizar la reproducción de lo reflejado en esta ficha. La aplicación del producto así como el estado y naturaleza de los distintos soportes a pintar están fuera de nuestro control, siendo responsabilidad exclusiva del cliente.