



Globaltack

Descripción

Imprimación acrílica de adherencia en base acuosa, como capa de anclaje previa a la aplicación de morteros cementosos y yesos.

Aplicaciones

Unión de morteros antiguos y nuevos, microcementos , yesos y escayolas

Repintable con productos al agua.

Apto para materiales sensibles a los solventes orgánicos, poliestireno expandido y extruido, etc.

Resistente al agua.

Reticulación retardada, permite su efecto incluso 60 días después de su aplicación.

Propiedades

- Elevada flexibilidad permitiendo buena adherencia sobre soportes que puedan dilatarse con la temperatura.
- Ligera pegajosidad que aumenta la adhesión de capas posteriores
- Aplicable sobre superficies húmedas, no aplicar en superficies encharcadas.
- Gran adherencia
- Fácil aplicabilidad
- No aplicar sobre superficies con líquidos desencofrantes y siliconados.



Preparación de superficies

La superficie debe de encontrarse totalmente limpia de suciedad, polvo, grasas o cualquier sustancia que pueda interferir en el anclaje de GLOBALTACK.

El soporte puede estar ligeramente humedecido.

En superficies con poca porosidad es recomendable diluir con un 10 % de agua

Instrucciones de aplicación

Agitar correctamente el producto a emplear hasta su total homogeneización..

El tiempo idóneo para realizar la aplicación del yeso o mortero es de 1 hora, transcurrido este tiempo el producto seguirá ofreciendo un importante TACK que incluso puede llegar a los 60 días, no obstante el polvo que pudiera depositarse sobre la superficie aplicada restará adherencia al sistema total.

Métodos de aplicación

La aplicación se realiza mediante brocha, rodillo de pelo duro, no se recomienda con equipos de proyección por el riesgo de aplicar sobreespesores.

Precauciones y consejos de aplicación

No aplicar el producto con temperaturas ambientales ni del soporte inferiores a 5°C ni superiores a 35 °C. No aplicar bajo una fuerte insolación, fuerte viento, humedades altas, previsiones de condensación, rocío o lluvia. Para diluir no emplear aguas contaminadas ni de excesiva dureza.

Formatos



25 y 5 litros.

Almacenamiento

Conservar los envases en zonas a cubierto, secas, resguardados de heladas y a temperaturas entre 5 y 35°C. Tiempo máximo de almacenamiento recomendado de 24 meses siempre que sea en su envase original y sin haber sido abierto, mermando este tiempo en otro caso.

Datos técnicos

• Peso Específico	1,00 ± 0,05 kg/litro
• Sólidos en peso	45 ± 2 %
• Rendimiento por mano (aprox. 100 µm)	8 – 10 m ² /litro según absorción del soporte y dilución empleada
• COVs	Categoría g (base agua) 50/30 (2007/2010): máx. 30 g/litro
• Ligante	copolímeros acrílicos
• Aspecto	incoloro
• Secado al tacto	30 minutos.

Seguridad



Consultar la ficha de seguridad del producto

Revisión: 2

Fecha de edición: Septiembre 2019

Lo reflejado en esta ficha técnica está basado en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios, así como en las experiencias reales en la aplicación. Todas las indicaciones y recomendaciones descritas tienen carácter indicativo. Debido a que con frecuencia los productos se emplean en condiciones distintas que escapan de nuestro control no es posible garantizar la reproducción de lo reflejado en esta ficha. La aplicación del producto así como el estado y naturaleza de los distintos soportes a pintar están fuera de nuestro control, siendo responsabilidad exclusiva del cliente.