



GLOBALHOME SYNTHETIC SEDA BLANCO

Esmalte al agua de excelente calidad y rendimiento. Acabado mate sedoso aterciopelado.

Aplicaciones

Ideal para pintar sobre paredes, maderas y metales (Previa imprimación antioxidante). Se consiguen acabados perfectos con un excelente tacto sedoso.

Información del producto

Color	BLANCO
Aspecto	Semi-mate, sedoso.
Sólidos en volumen	36 ± 2 %
Rendimiento práctico	8-12 m ² /l y mano según porosidad del soporte
Método de aplicación	Pistola Airless, pistola aerográfica, brocha y rodillo
Tiempo de secado	Ver tabla

Temperatura	Seco al tacto	Seco duro	(Intervalo de repintado para la segunda capa)	
			Mínimo	Máximo
10°C	3 h	24 h	10 h	Prolongado
20°C	1 h	8 h	6 h	Prolongado
40°C	45 minutos	6 h	5 h	Prolongado

Datos reglamentarios y aprobaciones

VOC	Máximo 35 g/l
Peso específico	1.35±0.50 g/cc (blanco brillante)

Características del producto

SYNTHETIC SEDA BLANCO, posee las principales características:

- Gran rapidez de secado
- Repintados ilimitados.
- Excelente resistencia al amarilleamiento.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Uso interior-exterior.
- Excelente adherencia sobre gran variedad de superficies.
- Bajo olor, no tóxico.
- Elevada lavabilidad.
- Limpieza con agua

Preparación de la superficie

SYNTHETIC SEDA BLANCO será más efectivo proporcionalmente con el grado de preparación que haya tenido la superficie. Para la preparación de dicha superficie se recomienda:

SUPERFICIES NUEVAS:

Se debe realizar un lijado previo de la superficie (lija de grano fino) con el objetivo de conseguir cierta rugosidad y abrir poro.

Eliminar cualquier resto de polvo, grasa, óxido o suciedad en general, que pueda interferir en la adherencia con el soporte.

Sobre hierro y acero, aplicar previamente una mano de imprimación anticorrosiva.

Sobre madera, hay que unificar la adsorción con una mano de selladora al agua.

Sobre paredes se recomienda fondear con un fijador al agua.

SUPERFICIES PINTADAS:

En primer lugar, eliminar cualquier resto de pintura en mal estado mecánicamente o con decapantes. Limpiar la superficie para eliminar cualquier tipo de polvo, grasa o suciedad que pueda afectar al anclaje. Lijar con lija de grano fino.

Una vez preparada la superficie, se recomienda aplicar dos manos de SYNTHETIC SEDA BLANCO respetando siempre los intervalos de repintado. Aplicar al uso o con una dilución máxima del 5 %.

La limpieza de los útiles y herramientas ha de hacerse con agua.

La dureza total se consigue aproximadamente entre 3-5 días, dependiendo de la temperatura y del espesor de capa, por tanto se debe evitar el contacto con agua u otros elementos que pudieran remover la película antes de transcurrido dicho periodo de endurecimiento.

Aplicación

Mezcla Homogeneizar bien el contenido del envase.

Pistola "airless" Recomendado

Rango de boquilla 0.33- 0.45mm (13-18milésimas)

Presión salida en boquilla a 140 kg/cm²

Pistola de aire (Convencional) Adecuado

Orificio de salida 1.0-1.5 mm. Presión 3-4 bar.

Brocha Adecuado

Rodillo Adecuado

Disolvente Agua.

Dilución Se recomienda, siempre que sea posible, su aplicación al uso.

Limpieza Agua



Recomendaciones de aplicación

Aplicar con temperaturas por encima de 10°C y humedad relativa por debajo del 75%. No aplicar si se prevén lluvias. No aplicar con temperaturas de sustrato por encima de 30°C.

Precauciones de seguridad

De acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en la ficha Técnica sobre seguridad de materiales (MSDS) que GLOBALPAINT COATINGS pone a su disposición.

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene. Seguridad y medio ambiente.

Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro departamento técnico para mayor información.

Tamaño del envase

750 ml, 2,5 lts y 12 lts.

Almacenamiento

Tiempo de vida

12 meses como mínimo a 20 °C

www.globalpaintcoatings.com