

GLOBALPRIM MULTISUPERFICIES SP

Imprimación anticorrosiva en base a resinas epoxi-éster idónea para la protección temporal de superficies metálicas de acero al carbono, y de aleaciones ligeras tipo galvanizado, aluminio.

También apta como capa de imprimación sobre superficies no metálicas, como PVC, madera, hormigón, y una amplia gama de distintos plásticos.

Aplicaciones

Como capa de imprimación anticorrosiva sobre todo tipo de metales y como capa de puente sobre soportes no metálicos.

Información del producto

Color	Blanco y negro. (otros consultar)
Aspecto	Semimate.
Sólidos en volumen	$48 \pm 2 \%$
Densidad	$1.30 \pm 0.05\%$
Espesor recomendado	30 micras secas.
Rendimiento práctico	16 m ² / lt para 30 micras secas.
Método de aplicación	Pistola airless, pistola aerográfica, brocha y rodillo
Tiempo de secado	Ver tabla.

Temperatura	Seco al tacto	Seco duro	(Intervalo de repintado para la segunda capa)	
			Mínimo	Máximo
20°C	30 min	4 h	8-10 horas	Prolongado
35°C	15 min	2 h	6-8 horas	Prolongado

Datos reglamentarios y aprobaciones

VOC	Máximo 460g/l
------------	---------------

Características del producto

GLOBALPRIM MULTISUPERFICIES SP , posee las principales características:

- Buenas propiedades para su aplicación.
- Repintados ilimitados.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Excelente flexibilidad.
- Excelente nivel de protección anticorrosivo.
- Excelente resistencia química a aceites.
- Excelente adherencia sobre multitud de soportes.
- Repintable con productos de dos componentes

Preparación de la superficie

Superficies de hierro y acero : Se recomienda chorro de arena a grado Sa 2 ½ según la norma ISO 8501 en el caso en el que el soporte esté oxidado, si por el contrario se trata de acero sin oxidar, se recomienda un lavado con disolvente de limpieza o un producto de limpieza en su defecto siempre con aclarado final con agua.

Superficies galvanizadas, y aleaciones ligeras en general : Se recomienda un lijado suave previo.

Superficies de madera, hormigón : Aplicar una capa tras su limpieza y repetir en el caso de soportes muy absorbentes.

Aplicación

Pot-life	No procede.	
Pistola "airless"	Recomendado	Rango de boquillas (13-15milésimas) Presión salida en boquilla a 130 kg/cm ²
Pistola de aire (Convencional)	Adecuado	Orificio de salida 1.5 mm. Presión 3 bar.
Brocha	Adecuado	
Rodillo	Adecuado	
Disolvente	GlobalSolv Sintéticos.	
Limpieza	Utilizar un disolvente de limpieza compatible con la pintura utilizada.	

Compatibilidad del sistema

No se requiere la utilización de ningún tipo de imprimación previa a GLOBALPRIM MULTISUPERFICIES SP.

Se puede recubrir con otras imprimaciones o capas intermedias de naturaleza epoxídica o incluso con esmaltes de poliuretano como la serie GLOBALTHANE.

Precauciones de seguridad

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene, seguridad y medio ambiente.

Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro departamento técnico para mayor información.

Tamaño del envase

750 ml, 4 lts y 20 lts.

Almacenamiento

Tiempo de vida

24 meses como mínimo a 20 °C.

www.globalpaintcoatings.com